

CARACTERÍSTICAS PREFORMADOS ANTIÁCIDOS

<div style="text-align: right;">PREFORMADO</div> <div style="text-align: left;">CARACTERÍSTICAS</div>	Unidad	LADRILLOS	LOSETAS	PIEZAS
	<ul style="list-style-type: none"> • Al₂O₃ (Alúmina) • Densidad aparente • Porosidad en volumen • Absorción de agua • Solubilidad en ácido • Resistencia mecánica • Resistencia cambios de temperatura • Resistencia a la abrasión • Resistencia a la flexión 	% gr/cm ³ % % % kg/cm ² N° ciclos gr/cm N/m.m ²	25 / 30 2,2 15 6 1,5 600 6 13 35	20 / 30 2,1 13 5 1,5 600 5 13 30

Los valores indicados son orientativos y determinados según normas DIN vigentes.
No se deben de tomar como especificaciones de recepción ni como garantía del material